

WECKMAN

Omadused	HPS200 Ultra®	PUR (polüuretaan)	PURAL MATT™	NOVA	PUREX™	Matt-polüester	PVDF	Polüester PE
Pinnakatte paksus µm	200	50	50	50	26	35	27	25
Pinna muster	struktuur	sile	struktuur	sile	struktuur	struktuur	sile	sile
UV-kiirguse taluvus	☺☺☺	☺☺☺☺	☺☺☺☺	☺☺☺	☺☺	☺☺	☺☺☺	☺
Korrosioonikindlus	☺☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺	☺☺	☺☺	☺☺☺	☺☺☺	☺
Kriimustuskindlus	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺	☺☺	☺☺	☺☺	☺☺☺	☺
Määrdukiskindlus	☺☺	☺☺☺	☺☺☺	☺☺	☺☺	☺☺	☺☺☺	☺
Min. Töötlemistemperatuur	-10°	-15°	-15°	-15°	-15°	0°	-10°	0°
Töödeldavus	☺☺☺☺	☺☺☺☺	☺☺☺☺		☺☺☺☺	☺☺☺		☺☺
Hinnaklass	\$\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$\$	\$\$	\$\$	\$\$\$\$	\$
Pinnakattegarantii (aasta)	kuni 30	20	20	kuni 20	15	10	20	10
Tootja	TATA STEEL	Rautaruukki; TATASTEEL	Rautaruukki	SSAB	Rautaruukki	Rautaruukki	Rautaruukki, SSAB, TATASTEEL, jt.	Rautaruukki, SSAB, TATASTEEL, jt.
Soovitav kasutusvaldkond	Elu-, puhke- ja tsiviilhooned katus, sein	Elu-, puhke- ja tsiviilhooned katus, sein	Elu-, puhke- ja tsiviilhooned katus, sein	Elu-, puhke- ja tsiviilhooned katus, sein	Elu-, puhke- ja tsiviilhooned katus, sein	Elu-, puhke- ja tsiviilhooned katus, sein	Tsiviilhooned fassaadid	Põllumajan-dus- ja tööstus- hooned, katus, sein
Soovituslik kasutusiga . (Tegelik kasutusiga sõltub keskkonna ja ekspluatatsiooni tingimustest.)	50	50	50	30	30	30	50	10-15